

Geprüfte
Baustoffe aus
natürlichen und
nachwachsenden
Rohstoffen...

Hessler

KALK & PUTZ

Das Hessler Kalksystem.

Qualität seit 1881

Hessler Kalkwerke GmbH · 69154 Wiesloch · Postfach 1345 · Tel. 0 62 22 / 92 75-0



HP 9 ASM Naturkalk-Ansetzmörtel

- Zusammensetzung:** HP 9 ASM setzt sich zusammen aus natürlichem hydraulischen Kalk, Weisskalkhydrat, Romankalk, Quarzkörnung sowie einem geringen Zusatz von Methylcellulose und Haftmittel. Korn: 0,5mm.
- Anwendungsbereich:** HP 9ASM eignet sich aufgrund seines schnellen Abbindens zum Setzen von Eckschienen, Abschlussleisten und anderen Profilschienen aller Art im Innen- und Außenbereich sowie zum Fixieren von Leitungen, Verschließen von Leitungsschlitzten etc. HP 9 ASM kann auf Mauerwerk aller Art aufgetragen werden.
- Verarbeitung:** HP 9 ASM unter Zugabe von ca. 8 l sauberem Wasser verarbeitungsgerecht anteigen. Den Mörtel dann mit dem Spachtel in Abständen von 50 cm punktförmig auf das Mauerwerk aufbringen. Putzschienen flucht- und lotgerecht andrücken, überstehenden Mörtel abstreifen. Die Verarbeitungszeit ist auf ca. 30 Minuten eingestellt. Darum nicht mehr Mörtel anmachen, als in dieser Zeit verarbeitet werden kann. Bereits angesteiften Mörtel nicht durch Zugabe von Wasser wieder verarbeitungsfähig machen. Die genaue Abbindezeit richtet sich nach Wassermenge sowie nach der Wasser- und Lufttemperatur.
- Materialbedarf:** Der Eimerinhalt von 20 kg ist ausreichend für ca. 60 lfdm Putzschienen.
- Besondere Hinweise:** Zur Beurteilung und Vorbereitung des Putzgrunds sind die DIN 18350 u. DIN V 18550 zu beachten. Der Putzgrund muss saugfähig, trocken und frei von Staub, Schalöl und anderen Trennmitteln sein. Die Luft- und/oder Objekttemperatur muss über 5⁰ C liegen.
- HP 9 ASM darf nur im Originalzustand ohne jegliche Beimischung verarbeitet werden.
- Lieferung:** in Eimern zu je 20 kg, 24 Eimer/Palette
- Lagerung:** trocken, bei geschlossener Verpackung ca. 6 Monate

Qualitätsüberwachung: HP 9 ASM wird laufend im Werklabor auf die Einhaltung seiner Zusammensetzung und Eigenschaften überwacht.

Kennzeichnung: Xi, reizend

Sicherheitshinweise: Mörtel reagiert mit Feuchtigkeit stark alkalisch, deshalb Haut und Augen schützen. Bei Berührung gründlich mit Wasser spülen. Bei Augenkontakt unverzüglich Arzt aufsuchen.

Weitere Informationen erhalten Sie bei telefonischer oder schriftlicher Anfrage.
Diese Angaben beruhen auf unseren Erfahrungen und berücksichtigen nicht den jeweiligen Einzelfall. Darum können aus ihnen keine Schadensersatzansprüche hergeleitet werden.