

Geprüfte
Baustoffe aus
natürlichen und
nachwachsenden
Rohstoffen...

Das Hessler Kalksystem.

Hessler

KALK & PUTZ

Qualität seit 1881

Hessler Kalkwerke GmbH · 69154 Wiesloch · Postfach 1345 · Tel. 062 22/92 75-0



HP 90 perlmutt Naturkalk-Edelputz

- Zusammensetzung:** HP 90 perlmutt setzt sich zusammen aus natürlichem hydraulischen Kalk, Weißkalkhydrat, Marmormehl, Perlmuttkörnung sowie einem geringen Zusatz von Cellulose. HP90 perlmutt enthält keine synthetischen Bindemittel, ist hoch diffusionsoffen sowie pilz- und schimmelwidrig. Korn: 0,6mm.
- Anwendungsbereich:** HP 90 perlmutt ist ein sehr dekorativer Oberputz für den Innenbereich, der sich durch die schillernden Farben des Perlmutt auszeichnet.
- Untergrund:** Idealer Untergrund ist ein Kalkputz (z.B. HP9 oder HP9L) oder ein Kalk-Zementputz. Zur Beurteilung und Vorbereitung des Putzgrunds sind die DIN 18350 und 18550 zu beachten. Der Putzgrund muss ausreichend saugfähig, trocken, fest und aufgeraut sowie frei von Staub und Trennmitteln sein. Bei stark saugendem Untergrund und bei sehr warmer Witterung muss vorgegast werden. Die Luft- und/oder Objekttemperatur muss über 5°C liegen.
Für reine Kalkputze ungeeignete Untergründe (z.B. Gipsputze) müssen mit Hessler-Putzhaftgrund, Gipskarton/Gipsplatten mit Hessler Iso-Grund isoliert werden. Auf Plattenuntergründen wird eine Gewebespachtelung mit dem Kalkhaftputz HP 14 empfohlen.
- Verarbeitung:** Den Eimerinhalt mit sauberem Wasser anmachen. Der Wasserbedarf beträgt ca. 7 ltr. für 20 kg (1Eimer). HP 90 perlmutt mit der Traufel zunächst in einer Lage aufziehen. Nach dem Ablüften eine zweite Lage aufziehen und nach dem Anziehen mit dem Schwammbrett (feine Struktur) verreiben. Frischen Putz vor schneller Austrocknung schützen, gegebenenfalls nach dem Auftrag mit Wasser benetzen. Im fast trockenen Zustand wird der Putz z.B. mit einem Tapezierwischer abgerieben, damit der Glanz des Perlmutt zur Geltung kommt.
- Materialbedarf:** ca. 2 kg/m², je nach Beschaffenheit des Untergrundes.
- Besondere Hinweise:** HP 90 perlmutt darf nur im Originalzustand ohne jegliche Beimischung verwendet werden. HP 90 perlmutt erst kurz vor Bezug der Räumlichkeiten einbauen um unnötige Beschädigungen zu vermeiden.
- Lieferung:** in Eimern zu je 20 kg
- Lagerung:** trocken, bei geschlossener Verpackung ca. 6 Monate

Qualitätsüberwachung: HP 90 perlmutt wird laufend im Werklabor auf die Einhaltung seiner Zusammensetzung und Eigenschaften überwacht.

Sicherheitshinweise: Mörtel reagiert mit Feuchtigkeit stark alkalisch, deshalb Haut und Augen schützen. Bei Berührung gründlich mit Wasser spülen. Bei Augenkontakt unverzüglich Arzt aufsuchen.

Weitere Informationen erhalten Sie bei telefonischer oder schriftlicher Anfrage.
Diese Angaben beruhen auf unseren Erfahrungen und berücksichtigen nicht den jeweiligen Einzelfall. Darum können aus ihnen keine Schadensersatzansprüche hergeleitet werden.

Stand Dezember 2016