

Geprüfte
Baustoffe aus
natürlichen und
nachwachsenden
Rohstoffen...

Das Hessler Kalksystem.

Hessler

KALK & PUTZ

Qualität seit 1881

Hessler Kalkwerke GmbH · 69154 Wiesloch · Postfach 1345 · Tel. 062 22/92 75-0

HP 9000 Kalk-Kaseinfarbe

Zusammensetzung: HP 9000 setzt sich zusammen aus Weißkalkhydrat, feinsten Marmormehlen, Kasein sowie einem geringen Zusatz von Cellulose. HP9000 enthält keine synthetischen Bindemittel, ist hoch diffusionsoffen sowie pilz- und schimmelwidrig. HP 9000 enthält keine Konservierungsstoffe.

Anwendungsbereich: HP 9000 wird als Wandfarbe im Innenbereich eingesetzt.

Untergrund: Idealer Untergrund ist ein Kalkputz (z.B. HP9 oder HP90), Kalk-Zementputz oder Lehmputz. Der Untergrund muss ausreichend saugfähig, fest sowie frei von Staub und Trennmitteln sein. Bei stark saugendem Untergrund und bei sehr warmer Witterung muss vorgesenst werden. Die Luft- und/oder Objekttemperatur muss über 5° C liegen. Ungeeignete Untergründe sind ölhaltige Anstriche und k Reidende Kalkanstriche. In Feuchträumen ist die Farbe nur bedingt, d.h. unter Sicherstellung guter Be- und Entlüftung einsetzbar.

Verarbeitung: Den Eimerinhalt in ca. 10 Liter sauberes Wasser einrühren, bis die Farbe knollenfrei ist. Nach einer Einsumpfzeit von einer halben Stunde die Farbe noch einmal aufrühren. Die Kalk-Kaseinfarbe gleichmäßig und nicht zu dick auftragen (Ein zu starker Auftrag kann Anstrichschäden zur Folge haben). Während der Verarbeitung ist die Farbe durchscheinend, die volle Deckkraft wird erst nach vollständiger Trocknung erreicht. Den in der Regel erforderlichen zweiten Anstrich nach einem Tag vornehmen. Eine besonders feste Verbindung geht HP 9000 mit frischen Kalkputzen (1-2 Tage alt) ein. Farbspritzer auf Umgebungsflächen sofort mit Wasser anlösen und entfernen.

Materialbedarf: Ca. 160 g/m², je nach Beschaffenheit des Untergrundes.

Besondere Hinweise: HP 9000 darf nur im Originalzustand verwendet werden.

- Lieferung:** In Eimern für je 10 Ltr. Farbe, 24 Eimer/Palette
- Lagerung:** Trocken, frostfrei und bei geschlossener Verpackung mindestens 12 Monate
- Qualitätsüberwachung:** HP 9000 wird laufend im Werklabor auf die Einhaltung seiner Zusammensetzung und Eigenschaften überwacht.
- Sicherheitshinweise:** Aufgrund der starken Alkalität Haut und Augen schützen. Bei Berührung gründlich mit Wasser spülen. Bei Augenkontakt unverzüglich Arzt aufsuchen.

Weitere Informationen erhalten Sie bei telefonischer oder schriftlicher Anfrage.
Diese Angaben beruhen auf unseren Erfahrungen und berücksichtigen nicht den jeweiligen Einzelfall. Darum können aus ihnen keine Schadensersatzansprüche hergeleitet werden.