

Geprüfte
Baustoffe aus
natürlichen und
nachwachsenden
Rohstoffen...

Das Hessler Kalksystem.

Hessler

KALK & PUTZ

Qualität seit 1881

Hessler Kalkwerke GmbH · 69154 Wiesloch · Postfach 1345 · Tel. 0 62 22 / 92 75-0



Mineralischer Putzgrundverfestiger

- Zusammensetzung:** Lithiumoxid, Siliziumdioxid, Wasser
- Anwendungsbereich:** Lithiumwasserglas wird zur Verfestigung von mineralischen Putzen/Naturstein im Innen- und Außenbereich verwendet.
- Verarbeitung:** Lithiumwasserglas wird mit Pinsel, Bürste oder Spritzgerät aufgetragen. Der Untergrund muss trocken, saugfähig, sauber und frei von durchschlagenden Inhaltsstoffen sein. Die Wartezeit bei frischen Kalkputzen beträgt mindestens 8 Wochen. Die nicht zu streichenden Flächen gut abdecken.
Die Verarbeitungstemperatur liegt zwischen 5 und 30 °C.
- Materialbedarf:** Lithiumwasserglas 1 : 1 mit Wasser verdünnen. Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes werden ca. 100-200 g/m² bei Putzuntergründen benötigt. Der genaue Verbrauch muß durch Anlegen von Probeflächen ermittelt werden.
- Lieferung:** in 1kg-Flaschen oder 5kg-Kanistern
- Lagerung:** bei frostfreier und luftdichter Lagerung ist Lithiumwasserglas mindestens ein Jahr haltbar.
- Sicherheitshinweise:** Bei der Verarbeitung Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser spülen. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt aufsuchen. Produktspritzer auf nicht zu behandelten Flächen sofort mit viel Wasser entfernen.

Weitere Informationen erhalten Sie bei telefonischer oder schriftlicher Anfrage.
Diese Angaben beruhen auf unseren Erfahrungen und berücksichtigen nicht den jeweiligen Einzelfall. Darum können aus ihnen keine Schadensersatzansprüche hergeleitet werden.